



# VERNIS DE FINITION SILKY FEEL

HAUTE RÉSIDENCE  
CHIMIQUE ET PHYSIQUE

BONNE RÉSIDENCE  
A LA RAYURE

EXCELLENTE  
RÉSIDENCE  
À LA LUMIÈRE

EXTRÊME DOUCEUR



**SILKY FEEL**



**SAYERLACK®**  
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS



# SILKY FEEL

Le design d'intérieur, dans une tendance qui ne se contredit pas, demande des surfaces extrêmement mates mais embellies par le raffinement des matériaux utilisés et une douceur au toucher exceptionnelle.

La finition acrylique mate transparente **TZL3731/00 SILKY FEEL**, conçue pour les parties planes de meubles, donne aux surfaces nobles le rendu des couleurs et une douceur tactile qui est comparable à celui de la soie. La sensation du toucher mat devient chaud, doux et naturel. **SILKY FEEL** améliore le rendu soyeux des veines des bois sombres ou teintés.

**SILKY FEEL** combine le velouté de sa douceur au toucher avec une dureté de surface exceptionnelle et une grande résistance chimique. Les douces nuances sont mises en valeur par la finition. Un fini mat, d'élégance sobre et minimaliste, presque élémentaire, une expérience tactile sophistiquée et raffinée. La formule acrylique offre une excellente résistance à la lumière ainsi que d'excellentes résistances physico-chimiques.

En touchant la surface mate, finie avec **SILKY FEEL**, la peau rencontre la fibre du bois, douce et agréable comme la soie. Une élégance naturelle mais sérieuse, un raffinement fondamental et délicat stimulé par ces effets tactiles.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Domaine d'utilisation	Panneaux plats pour meubles
Support	Divers bois clairs et foncés, y compris thermo-traités, préparés avec un fond PE, acrylique, PU ou UV bi-composant
Application	Pistolet, rideau
Durcisseur	TH0784/00 à 20%
Diluant	DT0090/00 à approx 40%

## PERFORMANCE DU PRODUIT

UNI 15187 (évaluation de l'effet de l'exposition à la lumière): 5  
 LEGENDE: 5 "pas de changement visible" and 1 "fort changement"  
 UNI 10782 (test à la dureté – méthode au crayon): H

## RESISTANCE CHIMIQUE

(UNI EN 12720): NIVEAU C	Temps	Exigence minimum	Résultat obtenu
Acide acétique (10% m/m)	1 h	5	5
Acétone	10 s	4	5
Ammoniaque (10% m/m)	1 h	4	5
Vin rouge	1 h	4	5
Acide citrique (10% m/m)	1 h	5	5
Solution détergente	16 h	5	5
Café	1 h	5	5
Désinfectant	1 h	5	5
Alcool éthylique (48% V/V)	1 h	4	4
Acétate d'éthylbutyl (1:1 V/V)	10 s	4	5
Huile d'olive	1 h	5	5
Paraffine liquide	1 h	5	5
Carbonate de sodium (10% m/m)	1 h	4	5
Chlorure de sodium (15% m/m)	1 h	5	5
Thé	16 h	5	5
Eau distillée	16 h	5	5

Légende: 0= Très faible 1= Faible 2= Médiocre  
 3= Suffisant 4= Bon 5= Excellent

Technical Service: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

### Sherwin-Williams France Finishes SAS

ZI Les Prés l'Elie - Rue Boileau - 91530 Saint Cheron - France  
 Ph. +33 (0) 160 811 300 - Fax +33 (0) 160 811 313  
 info@sayerlack.fr - www.sayerlack.fr

### Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
 Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528  
 export@sayerlack.it - www.sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company