



# SATIN GUARD HP VERNIS POLYURÉTHANE 2K

TOUCHER DOUX ET SOYEUX

ANTI-TRACES DE DOIGTS

ULTRA MAT

RÉSISTANCE CHIMIQUE  
ET MÉCANIQUE  
EXCEPTIONNELLE

SURFACE VERNIE  
FACILE À NETTOYER  
ET À RÉPARER

TZ0303/00 Incolore

TZ0303/13 Blanc





## SATIN GUARD – VERNIS POLYURÉTHANE EN PHASE SOLVANT TZ0303/00 Incolore - TZ0303/13 Blanc

La finition en base solvant innovante, High Performances et au rendu ultra mat, conçu pour le secteur du meuble, des accessoires d'ameublement et de la cuisine.

**Satin Guard HP est le choix parfait pour les clients qui recherchent une résistance chimique et mécanique élevée et un excellent pouvoir couvrant.**

Formulation Polyuréthane Spéciale 2k à hautes performances chimiques et résistances physiques. La durabilité de la surface vernie est garantie par ses propriétés uniques, permettant un nettoyage sans effort et l'élimination des rayures superficielles. Avec de très bonnes performances d'auto-réparabilité, Satin Guard HP offre une finition durable de haute qualité, à la fois belle et fonctionnelle.

Alternative aux dernières technologies type excimer ou film plastique, avec l'avantage d'une application par pulvérisation non directionnelle, adaptée à toutes les surfaces, même tridimensionnelles. Sans aucun besoin d'investissements ou de machines supplémentaires. Il peut être appliqué sur tout type de fonds solvanté ou directement sur du papier mélaminé après égrenage Très bonne adhérence et pouvoir couvrant en une seule couche (120 g/m<sup>2</sup>, pulvérisation).

Entièrement compatible avec notre système à teinter, assurant une correspondance et une personnalisation illimitées des couleurs en utilisant une quantité limitée de pâtes en phase solvant standard (< 10%).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT	BRILLANCE	CODE	TYPE	GRAMMAGE	SECHAGE	TEMPS DE SECHAGE
SATIN GUARD HP	2 +/- 1	TZ0303/00	Incolore	100-150 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup> Température ambiante 20°C	Sec au toucher 2-4h Empilable 24h
		TZ0303/13	Blanc	120-170 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup> Température ambiante 20°C	Sec au toucher 3-4h Empilable 36h

Veuillez vous référer aux fiches techniques des produits officiels pour des informations supplémentaires et des suggestions d'application.

#### Préparation du support.

Les supports peuvent être préparés avec des primer PU de la couleur souhaitée, pour TZ0303/00. Utilisez des primer PU/PE standard pour TZ0303/13. Le produit peut être pigmenté avec les pâtes TP2009/XX, à un pourcentage compris entre 5 et 10 % en poids.

Technical Service: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 [customerservice@sayerlack.com](mailto:customerservice@sayerlack.com)

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
[info@sayerlack.it](mailto:info@sayerlack.it) - [www.sayerlack.it](http://www.sayerlack.it)

**SAYERLACK**  
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company